

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии
им. А.Н. Баха РАН (ИНБИ РАН)**

119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.33, стр.2, ИНН/КПП 7725030284/772501001
телефон (495) 952-3681 факс(495) 954-2732 E-mail: ilab@inbi.ras.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.ПЮ.39
от «16» июня 2010 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29

от «20» сентября 2012 г.

Лист 1 Листов 1

Заказчик на проведение испытаний

ООО Сорбент-Сервис

(юр.лицо (наименование, юр. адрес, ИНН/КПП)/физ. лицо (Ф.И.О, адрес))

ИНН7702793106 КПП 770201001

Объект испытаний

Уголь активированный порошкообразный

(наименование, тип, марка, вид и нормативный документ)

Упакован в пакет со следующей маркировкой: «Партия №112 от 14.09.2012, уголь активированный порошкообразный, производитель ООО «Сорбент-Сервис». Отбор проб и маркировка производился Заказчиком.

(упаковка и маркировка образцов, изготовитель, дата изготовления, срок годности)

Акт приема образцов № 29 от 17 сентября 2012

(номер и дата Акта отбора/приема образцов на испытания)

Основание для проведения испытаний

Задание № 29 от 17 сентября 2012

Дата поступления образца

17 сентября 2012

Таблица 1.

Результаты испытаний

№№ п/п	Наименование определяемых показателей	Метод испытания (обозначение НД и пункт НД, устанавливающее го метод испытания)	Ед. изме- рени- я	Полученные в ходе испытаний фактические значения	Обозначение НД, устанавливающего требования к продукции, и установленная в нем норма		
					НД	Норма	Погрешность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внешний вид	ГОСТ 4453-74		Тонкодисперсный порошок черного цвета, не содержащий посторонних включений	ГОСТ 4453-74	Тонкодисперсный порошок черного цвета, не содержащий посторонних включений	
2	Адсорбционная активность по метиленовому синему в миллиграммах на 1 г продукта, не менее	ГОСТ 4453-74	мг/г	231	ГОСТ 4453-74	225	
3	Массовая доля золы, % не более	ГОСТ 12596-67	%	1,8	ГОСТ 4453-74	10	
4	Массовая доля влаги, % не более	ГОСТ 12597-67	%	1,92	ГОСТ 4453-74	10	
5	Массовая доля водорастворимой золы, % не более	ГОСТ 4453-74	%	0,87	ГОСТ 4453-74	2	
6	pH водной вытяжки	ГОСТ 4453-74		10,12	ГОСТ 4453-74	Не нормируется	
7	Степень измельчения* Более 0,1К, %, не более	ГОСТ 4453-74	%	4,89	ГОСТ 4453-74	5	
8	Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe %, не более	ГОСТ 4453-74	%	0,035	ГОСТ 4453-74	0,2	
9	Содержание водорастворимых соединений железа	ГОСТ 4453-74		Отсутствие	ГОСТ 4453-	Отсутствие	

По исследуемым показателям представленный образец соответствует ГОСТ 4453-74.
Результаты проведенных испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Не допускается частичная или полная перепечатка Протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории.

Не допускается частичное копирование Протокола испытаний.

Приложений к протоколу нет.

Ответственный исполнитель

Начальник лаборатории ИНБИ РАН

М.П.